

FASTODECOR

Peinture de finition, monocouche, satinée, structurée, aux copolymères acryliques en phase aqueuse. Intérieur

Destination

- Protection et décoration des murs et plafonds des locaux à forte sollicitation.
- Travaux neufs et rénovation, pièces sèches et humides.

Propriétés

- Monocouche, mise en œuvre simplifiée.
- Peut permettre une mise en service rapide des locaux.
- Le pouvoir garnissant masque certaines irrégularités des fonds.
- Très opacifiant.
- Possibilité de structure variable selon la quantité déposée et le mode d'application.

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2



Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide onctueux
Masse volumique	1,34 kg/l
Extrait sec	En poids : 60 % En volume : 46 %
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Aspect du film	Structuré.
Brillant spéculaire	10 à 12 sous 60°, satiné mat.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	1 à 3 m ² /l, fonction de la nature des fonds et de la structure recherchée. Correspond à une consommation de 0,400 à 0,800 kg / m ² .
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec: 3 à 4 h Recouvrable: 24 h Dur: 6 jours
Teintes	Blanc. Teintes GRAND TOTEM codifiées A et TOTEM PASTEL réalisables à partir du Blanc courant. (indiquées PA)
Conditionnement	15L et 5L.
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Traitement

Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Préparation du produit	Brasser énergiquement avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse.

Rouleau méché minimum 14mm ou rouleau méché suivi d'un rouleau mousse nid d'abeille selon la structure désirée.

Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Précautions d'emploi	Les propriétés finales de dureté sont obtenues après 6 jours de séchage (20°C et 65% HR). Lorsque la structure de la finition est contrastée, il est recommandé de teinter la sous couche afin d'améliorer l'opacité.
Mis en oeuvre	Garnir grassement la paroi au rouleau ou à la lisseuse (pour les réchamps, utiliser une brosse) croiser pour uniformiser la charge déposée. Structurer immédiatement au rouleau nid d'abeille ou autre selon le décor souhaité.
Hygiène et sécurité	Prouduit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtues	• Dérivés à base de plâtre (non hydrofugés et non pulvérulent sauf si primaire adapté) • Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires.
Revêtues	• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes • Autres supports, nous consulter

Système d'application

Surfaces	Supports à base de liants hydrauliques	Autres supports et fonds compatibles
Primer	1 couche d'IDROTOP PRIM, TOL PRIM P ou TOL PRIM C	1 couche d'IDROTOP PRIM, ICÔNE IMPRESS ou ULTRA'IMPRESS
Couche intercalaire		
Finition	1 à 2 couches de FASTODECOR à 400 g/m2 par couche	1 à 2 couches de FASTODECOR à 400 g/m2 par couche
Usage		
Type de système		

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be