

ICONE VELOURS

Peinture de finition, velouté, aux copolymères acryliques en phase aqueuse

Destination

- Protection et décoration des murs et plafonds.
- Travaux neufs et rénovation, en pièces sèches.
- Parfaitement adapté pour la rénovation de nombreux locaux.

Propriétés

- Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux :
 - > Formule à très faible teneur en COV.
 - > Faible odeur à l'application.
 - > Peut être recommandé dans le cadre d'une démarche Haute Qualité Environnementale.
- Bénéficie du label européen ECO-LABEL.

- Grande facilité d'application.
- Excellent rendement.
- Bel aspect velouté.
- Fort pouvoir couvrant et opacifiant.
- Séchage rapide.
- Ne jaunit pas.
- Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2



Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide onctueux
Masse volumique	1,37 kg/l
Extrait sec	En volume : 45 % En poids : 57 %
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 1g/l COV. en blanc. (PV disponible sur demande) Ce produit contient au maximum 5 g/l COV en teintes.
Aspect du film	Semi-tendu.
Brillant spéculaire	8 sous 60°, mat velouté
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	11 à 14 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière: 30 minutes Sec : 3 heures Recouvrable : 10 heures
Teintes	Blanc. Teintes GRAND TOTEM et TOTEM PASTEL réalisables à partir des bases Pa, Ma, Ra, Ya, Ta
Abrasion humide ou lessivabilité	Classe 2 selon NF et 13300
Conditionnement	10L, 3L et 1L

Traitement

Dilution	Brosse, rouleau: Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 10% à l'eau. Pistolet airless: Dilution de 5 à 10% en volume à l'eau
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau spécial acrylique 8 à 12 mm. Pistolet airless.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Système d'application	Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt à envisager en fonction de l'état de finition recherché.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtues	• Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté) • Supports à base de liants hydrauliques.
Revêtues	Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhésives monocomposantes. Bois et dérivés de bois (après primaire adapté), sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...). Métaux (après primaire adapté). Autres supports, nous consulter.
Surfaces problématiques	Sur revêtements plastiques muraux collés.

Système d'application

Surfaces	Plaques hydrophobes / pulvérulentes	Autres supports et fonds compatibles
Primer	1 couche de TOL-PRIM U	1 couche d'ICÔNE IMPRESS ou TOL-PRIM C
Couche intercalaire		
Finition	1 ou 2 couches d'ICONE VELOURS	1 ou 2 couches d'ICONE VELOURS
Usage		
Type de système		

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be