

TOL-PRIM U

Impression microporeuse aux résines alkydes longues en huile en phase solvant. Extérieur - Intérieur

Destination

- Impression pour la plupart des supports courants du bâtiment.
- Adaptée pour recevoir des enduits mixtes et des finitions en peinture laque tendue (après dilution élevée).
- Recouvrable par les finitions en phase solvant ou aqueuse.
- Travaux neufs et rénovation, en pièces sèches ou humides.

Propriétés

- Fort pouvoir d'imprégnation
- Microporeux
- Excellent rendement grâce à sa forte opacité
- Impression pénétrante
- Idéale pour finition tendue (après dilution élevée).

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a



Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse.
Masse volumique	1,52 kg/l
Extrait sec	En volume : 60% En poids: 80%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 749 g/l COV.
Aspect du film	Tendu
Brillant spéculaire	Satiné
Rendement (selon la norme NF T 30-073)	18 à 20 m ² /l, fonction de la nature des fonds, de la dilution et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière : 4h Sec: 6h Recouvrable : 24h
Teintes	Blanc Peut être légèrement teintée par ajout de colorants universels ou certaines teintes du TOTEM (<1% en volume)
Conditionnement	3 L et 10 L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Traitement

Dilution	Brosse, rouleau : Dilution de 5 à 15% en volume au white spirit en fonction du support Pistolet : Dilution de l'ordre de 20% en volume au white spirit ou ESSENCE F
-----------------	--

Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau : favorisent l'accrochage Pistolets conventionnel et airless
Nettoyage des outils	White Spirit
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Précautions d'emploi	Diluer l'impression pour une meilleure pénétration et afin d'éviter le glaçage du support, surtout si un produit en phase aqueuse est utilisé par la suite. Sur des supports bois et extérieur, il faut éliminer au maximum les exsclations en surface afin de ralentir leur réapparition dans le temps.
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité Inflammable
Système d'application	Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtues	Intérieurs : • Plâtre et dérivés y compris les carreaux ou plaques de plâtre hydrofugés et/ou pulvérulents. • Enduits de peinture Intérieurs et extérieurs : • Bois et dérivés de bois
Revêtues	• Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes • Autres supports, nous consulter
Surfaces problématiques	• Ne pas appliquer sur fond alcalin. • Bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...)

Système d'application

Surfaces	
Primer	1 couche de TOL-PRIM U
Couche intercalaire	
Finition	1 ou 2 couches de produit en phase solvant ou aqueuse
Usage	
Type de système	

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique

Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : info@tolleens.be - Site www.tolleens.be