

VIERO VISOLCALCE MARMORIN

Revêtement minéral de finition lisse à base de chaux aérienne.
Extérieur - Intérieur

Destination

- Finition optionnelle lisse du VISOLCALCE FIN ou EXTRA FIN.
- Travaux neufs et rénovation

Propriétés

- Surfaçage lisse glacé du revêtement.
- Conserve la haute perméabilité à la vapeur d'eau.
- Nuançage typique des produits à base de chaux
- Prêt à l'emploi.

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 – Classe 1c Conforme à la norme NFT 30808 revêtements minéraux. Conforme à la norme P 84403 class



Caractéristiques

Aspect en pot	Pâte lisse.
Masse volumique	1.6 kg/l
Extrait sec	En poids : 63 %
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Non filmogène
Brillant spéculaire	Sans objet
Rendement	7 à 12 m ² /l, selon l'état des surfaces et la porosité des supports
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 30 mn Recouvrable : 2h Le séchage est retardé par temps froid, humide et sur supports très poreux.
Teintes	Incolore.
Conditionnement	3 l et 10 l
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Stocker à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

Traitement

Dilution	Produit prêt à l'emploi
Préparation du produit	Bien mélanger avant l'utilisation.
Matériel d'application	Lisseuse ou couteau inox.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Revêtures	S'applique uniquement sur VISOLCALCE FIN et EXTRA FIN surfacé à la taloche éponge.

Système d'application

Surfaces	Supports minéraux neufs	Supports minéraux anciens
Primer	1 couche de VELAFIX ou humidification du support à saturation la veille	1 couche de VELAFIX ou humidification du support à saturation la veille
Couche intercalaire	1 couche de VISOLCALCE Fin ou Extra-Fin appliquée à la taloche inox	1 couche de VISOLCALCE Fin ou Extra-Fin appliquée à la taloche inox
Finition	2 couches de VISOLCALCE MARMORIN appliquées à la lisseuse inox Hydrofuge optionnel : Utiliser AKROSIL A ou S sur VISOLCALCE MARMORIN parfaitement sec environ une semaine après application	2 couches de VISOLCALCE MARMORIN appliquées à la lisseuse inox Hydrofuge optionnel : Utiliser AKROSIL A ou S sur VISOLCALCE MARMORIN parfaitement sec environ une semaine après application
Usage		
Type de système		

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tolleens.be - Site www.tolleens.be