

TOL-PRIM O

Waterverdunbare ultra dekkende grondlaag op basis van acrylaat bindmiddel

Toepassing

Voor muren, plafonds en houtwerk binnen.
Overschilderbaar door alle watergedragen afwerkingsverven.
Nieuwbouw en renovatiewerken, in droge en vochtige ruimtes.

Eigenschappen

Zeer goed dekkende grondlaag.
Zorgt voor een perfect gelijkmatig zuigende ondergrond
Ideaal voor afwerking met zowel muur/ plafond verven of met lakverf
Aanbevolen voor het dekken van een donkere ondergronden
In alle kleuren beschikbaar
Zeer strakke verffilm
Goede hechting op diverse ondergronden
Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten wandbekleding
Diep matte laag
Anti flash roest additief
Grondlaag die evengoed als eindlaag kan worden gebruikt voor binnentoepassingen op muren of plafonds.
Snel overschilderbaar en zeer goed te schuren

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famillie I Classe 7b2



Kenmerken

Aspect in de pot	Smeuïge vloeistof
Dichtheid	1,54 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 45% In gewicht: 66%
VOS	Eu limietwaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximum 29 g/l VOS.
Aspect van de verffilm	Afgeronde strakke tot halfstrakke verffilm.
Glansgraad	Mat 2 onder 85°
Rendement (volgens norm NF T 30-073)	10 à 12 m2/l / afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog: 1 uur Overschilderbaar: 2 uur
Kleuren	Wit en kleuren van de Cromology kleurenwaaier Wit en basis Ma en Ta
Verpakking	10l, 3l en 1l.
Houdbaarheid	24 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.
Schrobvastheid	Klasse 1 volgens NF EN 13300 - Afwasbaar

Verwerking

Verdunning	Kwast, rol: gebruiksklaar. Op poreuze ondergronden: verdunning van 5% water afhankelijk van de ondergrond. Airlesspistool: Verdunning van 5 à 10% met water. Als grondlaag voor wandbekleding 5 à 10%
Vorbereiding van het product	Oproeren alvorens te gebruiken.
Gereedschap	Kwast, speciale microvezel afhankelijk van de gewenste afwerking. Airlesspistool
Reiniging van het gereedschap	Water
Verwerkingsvoorwaarden	Conform DTU 59.1
Verwerkingssystemen	Volgens de DTU 59,1 norm, zijn voorbereidingswerken te voorzien al naargelang de gewenste afwerking.
Veiligheid en hygiëne	Geklasseerd als niet gevaarlijk produkt. Raadpleeg de gegevens van de veiligheidsfiche.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1
Onbehandeld	Gips en aanverwante ondergronden, met uitzondering van waterafstotende en/of poederige gipsplaten en –tegels. Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen.
Behandeld	Hierboven genoemde ondergronden behandeld met goed hechtende verflagen. Voor andere ondergronden, Tollens raadplegen.
Probleemondergronden	Tweecomponenten verf.

Vorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:
---------------------	--

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Muren plafonds en of houtwerk	Muren
Grondlaag of primer	1 laag Tol-Prim 0	1 laag Tol-Prim 0
Tussenlaag		
Afwerking	1 of 2 afwerkingslagen, waterverdunbaar of solventgedragen.	1 laag Tol-Prim 0
Vereist gebruik		
Systeemtype		

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be