

FLAT HYDRO MAT

Waterverdunbare matte afwerkingsverf op basis van 100% acrylharsen

Toepassing

- Bescherming en verfraaiing van muren, plafonds en schrijn- of timmerwerk.
- Nieuwbouw en renovatie, in droge ruimtes.

Eigenschappen

- Geen glanzende vlekken na reiniging
- Gemakkelijk te onderhouden: afwasbaar
- Duurzame film dankzij het grote gehalte aan harsen
- Verzorgde afwerking, de spanning van de film benadert die van een lak
- Groot toepassingsgemak: uitstekend uitstrijkvermogen
- Goed rendement
- Droogt snel
- Vergeelt niet
- Additief met onmiddellijk roestwerend effect = Anti-flash Rusting
- Kan gemengd worden in bijna alle kleuren van de Grote Totem en Totem Pastel.
- Bijzonder wit

Classificatie

AFNOR NF T 36-005: Famille I – Categorie 7b2



Kenmerken

Aspect in de pot	Smeuïge vloeistof
Dichtheid	1,39 kg/l
Droge stofgehalte	In volume: 40% In gewicht: 57%
VOS	EU-limietwaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 29 g/l VOS.
Vlampunt	Nvt
Aspect van de verffilm	Halfstrak
Glansgraad	< 5 onder 85°, zijdemat
Rendement (volgens norm NF T 30-073)	11 tot 15 m ² /l, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog: 30 minuten Droog : 3 uur Overschilderbaar: 8 uur
Kleuren	Wit De kleuren uit de GRAND TOTEM en TOTEM PASTEL kunnen gemengd worden op basis van het gekalibreerde wit en de basissen MA, TA, RA, YA
Schrobvastheid	Klasse 1 volgens NF en 13300
Verpakking	10 l, 3 l en 1 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

Verwerking

Verdunning	Kwast, rol, gebruiksklaar Airlesspistool : verdunning mogelijk van 0 tot 5 % in volume met water.
Vorbereiding van het product	Oproeren alvorens te verwerken.
Gereedschap	Speciale acrylborstel Speciale acrylrol : getextureerde polyamide 8 mm en zelf 12 mm Airlesspistool
Reiniging van het gereedschap	Water
Verwerkingsvoorwaarden	Conform de norm DTU 59.1

Ondergronden

Omschrijving	Conform de norm DTU 59.1
Onbehandeld	• Ondergronden op basis van gips (niet waterafstotend en niet poederig, tenzij op aangepaste primer). • Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen
Behandeld	• Alle eerder vermelde ondergronden • Gips bewerkt met een solventgedragen fixeermiddel • Houtwerk • Patent-behang van het type Designtex • Metalen ondergronden

Vorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 in het bijzonder :
Onbehandelde ondergronden	Hout en afgeleiden : indien nodig ontvetten met een epoxyverdunner alvorens de grondlaag aan te brengen. Licht schuren van de grondlaag.
Behandelde ondergronden	Matteren van blinkende of zijdeglanzende oppervlakken door opschuren.

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Waterafstotende/poederige platen	Andere ondergronden en compatibele ondergronden
Grondlaag of primer	1 laag TOL-PRIM U	1 laag NORMAE PRIMER of TOL-PRIM C
Tussenlaag		
Afwerking	2 lagen FLAT HYDRO MAT VELOUTE	2 lagen FLAT HYDRO MAT VELOUTE
Vereist gebruik		
Systeemtype		

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België
Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50
E-mail : info@tolleens.be - Site www.tolleens.be