

IDROTOP MAT

Dekkende, matte afwerkingsverf met acrylharsen - waterverdundbaar

Toepassing

- Binnen, droge lokalen
- Bescherming en verfraaiing van muren en plafonds
- Nieuwbouw- en renovatiewerken

Eigenschappen

- Zeer goede dekking, zeer goede vulling
- Zeer goed uitstrijkbaar
- Mooie witheid
- Snelle droging
- Weinig geur
- Onverzeepbaar
- Beschikt over het label NF ENVIRONNEMENT
- Anti-roest additief « Anti-flash Rusting »

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2



Kenmerken

Aspect in de pot	Smeuïge vloeistof
Dichtheid	1,43 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 36% In gewicht: 53%
VOS	Eu limietwaarde voor dit product (cat A/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximum 29 g/l VOS.
Aspect van de verffilm	Lichte structuur, mat
Glansgraad	< 2 onder 85°, mat
Rendement (volgens norm NF T 30-073)	9 à 11 m ² /L, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog: 1 uur Overschilderbaar : 4 uur
Kleuren	Wit en tinten van de Totem Pastel en de Grand Totem vertrekkende vanuit courant wit en basis MA
Verpakking	15L, 10L en 5L, afhankelijk van de gebruikte basis
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

Verwerking

Verdunning Kwast en rol : gebruiksklaar.

De 1ste laag kan worden verdund met 10 tot 20% water, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.

Vorbereiding van het product	Oproeren alvorens te gebruiken
Gereedschap	Kwast, rol. Voor airlesstoepassing gebruik Idrotop Mat Silan !
Reiniging van het gereedschap	Water
Verwerkingsvoorwaarden	Conform DTU 59.1 Verwerking op droge ondergronden. Vermijd te dikke lagen van het product

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1
Onbehandeld	<ul style="list-style-type: none"> • Afgeleiden van plaaster (niet waterafstotend en niet poederend tenzij met geschikte voorstrijklaag • Ondergrond op basis van hydraulische bindmiddelen (cement, beton) dunne bepleistering • Hout en afgeleiden van hout, uitgezonderd houtsoorten met bijzondere inhoudsstoffen (teck, iroko, doussié, western red cedar, ...)
Behandeld	<ul style="list-style-type: none"> • Metalen (op aangepaste primer) • De bovengenoemde ondergronden bedekt met oude verflagen • Andere ondergronden : Tollens Coatings raadplegen
Probleemondergronden	Op gelijmde kunststof wandbekleding.

Vorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:
---------------------	--

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Metaal	Plaaster en afgeleiden (waterafstotend/poederend)	Andere ondergronden
Grondlaag of primer	1 laag TOL-METAUX, TOL-PRIM A of TOL-PRIM P ** volgens het type metaal	1 laag TOL-PRIM U	1 laag IDROTOP PRIM of ICONE IMPRESS
Tussenlaag			
Afwerking	2 lagen IDROTOP MAT	2 lagen IDROTOP MAT	2 lagen IDROTOP MAT
Vereist gebruik			
Systeemtype			

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België

Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be