

TOLL AZUR HR3

Zijdeglansbeits,Satijnglans met acryl-, alkyd- en polyurethaanharsen op waterbasis, hoge sterkte, voor alle houtsoorten

Toepassing

- Buiten / Binnen
- Nieuwbouw en renovatie
- Houtbescherming en -decoratie

Eigenschappen

- Uitstekende UV-bestendigheid (behalve kleurloos en naturel)
- Beschermt tegen vergrijzing en verwerking
- Microporeus en flexibel, laat hout ademen
- Alle houtsoorten
- Viscositeit ontworpen voor uitstekend applicatiecomfort
- Benadrukt de houtnerf
- Eenvoudig onderhoud

Classificatie

AFNOR NF T 36-005: Famille I - Klasse 7b2



Kenmerken

Aspect in de pot	Romige, licht thixotrope vloeistof
Dichtheid	1,03 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 30 In gewicht: 31
VOS	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOC's
Aspect van de film	Strak
Glansgraad	Zijdeglans
Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)	Ca. 14 m ² /L/laag, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de manier van aanbrengen. Te hoge laagdikte moet worden vermeden om craquelage te voorkomen.
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog : 30 min Overschilderbaar : 3 uur
Kleuren	kleurloos en 20 houttinten . Zie kleurkaart : "Toll Azur Beitsen kleurenkaart".
Verpakking	1l, 2,5 l en 10l
Houdbaarheid	Houdbaarheid: 24 maanden in originele, afgesloten verpakking, beschermd tegen vorst en hitte. Sluit het blik goed af na gebruik.
Speciale aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer lichte kleuren verouderen sneller dan donkere kleuren • Gooi resten niet in de gootsteen. De verpakking en de rest van de inhoud mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afvalverwijdering en inzamelingsprocedures. • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen die schoon en goed onderhouden zijn: handschoenen en oogbescherming tegen spattende vloeistoffen.

- Ventileer de ruimte tijdens het aanbrengen en drogen
- Zeer lichte kleuren verouderen sneller dan donkere kleuren

Verwerking

Verdunning	Gebrijuksklaar. Voor 1e laag, 5% verdunning mogelijk
Vorbereiding van het product	Oproeren alvorens in gebruikname
Gereedschap	Kwast. Rol gevolgd door gladstrijken met een spalter.
Reiniging van het gereedschap	Water. Om gereedschap schoon te maken, schraap je het overtollige af en dompel je het in zo weinig mogelijk water.
Verwerkingsvoorwaarden	Conform norm DTU 59.1 Toestand en kwaliteit volgens DTU 59.1, controleer naleving van EN 335

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1
Onbehandeld	• Looizuurhoudend (Eik, Es, Kastanje, Lariks, enz.), niet looizuurhoudend (Den, Populier, enz.) en tropisch I-hout en afgeleide producten (Iroko, Okoumé, Mukulungu, enz.)
Behandeld	• Hout bedekt met een oude hechtende microporeuze beits
Probleemundergronden	• Neem contact met ons op

Vorbereiding

Omschrijving	In overeenstemming met de regels van het vak en DTU 59.1, waaraan de volgende bereidingen worden toegevoegd bijzonder. • Verwijder eventuele vergrijzing met een geschikt product of door te schuren. • Strippen van oude lak of niet-poreuze of slecht hechtende coating. • Alleen aanbrengen op hout aan de buitenkant van verticale muren, beschermd tegen afspoeling, frequente condensatie of ophoping van water/sneeuw.
Onbehandelde ondergronden	• Ontvetten en verwijderen van exsudaten met spiritus. • Schuurpapier 80 tot 100.
Behandelde ondergronden	• Afstrippen met afbijt middel of vergelijkbaar of mechanisch schuren Ondergronden gecoat met afbladderende beits : • Verwijderen van slecht hechtende folies door schuren of schrapen Ondergronden gecoat met een hechtende houtbeits : • Mogelijke decontaminatie met FACADE NET • Mattern van glanzende en satijnen oppervlakken door schuren

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Nieuwbouw (naakt of gedecapeerd hout)	Renovatiewerken (eerder gebeist hout)	Binnenwerk
Grondlaag of primer	1 laag TOLL AZUR HR3 verdund met 5% water	1 laag TOLL AZUR HR3 verdund met 5% water	Indien nodig, 1 laag TOLL'AZUR HIGH SOLID verdund met 10% White Spirit
Tussenlaag			

Afwerking	2 lagen TOLL AZUR HR3	1 laag TOLL AZUR HR3	1 laag TOLL AZUR HR3
Vereist gebruik			
Systeemtype			

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België
Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50
E-mail : info@tolleens.be - Site www.tolleens.be